

TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (043)211-6144 FAX (043)211-6148

성적서번호 : TAK-2023-144822

접 수 일 자 : 2023년 10월 20일

대 표 자 : YAGI MASAO

시험완료일자 : 2024년 02월 27일

업 체 명 : 한국신에츠실리콘(주)대소

주 소 : 충북 음성군 대소면 대소산단로 50

시 료 명 : SEALANT FC-322 (G 30SHM)

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
슬럼프(가로)	mm	-	0	KS F 4910 : 2021
슬럼프(세로)	mm	-	0	KS F 4910 : 2021
탄성 복원성	%	-	91	KS F 4910 : 2021
인장특성-줄눈 나비의 신장률	%	-	160	KS F 4910 : 2021
인장특성-인장 응력(23℃)	N/mm ²	-	1.0	KS F 4910 : 2021
인장특성-인장 응력(-20℃)	N/mm ²	-	1.0	KS F 4910 : 2021
일정 신장 하에서의 접착성(23℃)	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2021
일정 신장 하에서의 접착성(-20℃)	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2021
압축 가열 · 인장 냉각 후의 접착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2021
인공광 노출 후의 접착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2021
수중 침적 후의 일정 신장 하에서의 접착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2021
압축 응력	N/mm ²	-	0.6	KS F 4910 : 2021
부피손실	%	-	2	KS F 4910 : 2021

* 실링재 등급 : G-30SHM

** 슬럼프 : (5 ± 2)℃

- 용 도 : 품질관리용

- 다음 페이지 -

Lee, Sun-Gyu

작성자 : 이선규

Tel : 032-570-9646

Jun-Seo Park

기술책임자 : 박준서


Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2024년 02월 27일

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code



TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (043)211-6144 FAX (043)211-6148

성적서번호 : TAK-2023-144822

접 수 일 자 : 2023년 10월 20일

대 표 자 : YAGI MASAO

시험완료일자 : 2024년 02월 27일

업 체 명 : 한국신에츠실리콘(주)대소

주 소 : 충북 음성군 대소면 대소산단로 50

시 료 명 : SEALANT FC-322 (G 30SHM)

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
------	----	------	-----	------

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Lee, Sun-Gyu

작성자 : 이선규

Tel : 032-570-9646

Sun-Seo Park

기술책임자 : 박준서

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2024년 02월 27일

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code